

Parquet Les Iconics

caractéristiques techniques

BERRY  ALLOC



description produit

		Monolame	Monolame	Bâton rompu	Point de Hongrie
Nom des teintes		Galanga, Massala, Badiana, Neroli	Altis	Bosco, Sylva, Hortus	Lutece
Choix de bois	-	Aged	Rustic		
Chanfreins	-	4	2	4 / 2	4
Epaisseur parement chêne	mm	4 mm*	3,5 mm* 3 mm* 4 mm*	3,5 mm*	3,5 mm*
Classe d'usage (sur base bois brut)	EN 685	31 (commercial modéré)			
Garantie usage résidentiel	-	30 ans			
Epaisseur totale (tol +/-0,2)	mm	15	15 14 16	15	15
Poids total	kg/ m ²	9,8 kg	8,3 kg	8 kg	8 kg
Format	mm	1 900 x 190	1 900 x 190 1 220 x 190 680 x 190	1 900 x 190	600 x 125
Contenu paquet	-	6 lames 2,166 m ²	+/- 10 lames* 2,166 m ²	6 lames 2,166 m ²	16 lames 1,20 m ²
Contenu palette	-	45 boîtes 97,47 m ²	50 boîtes 108,30 m ²	50 boîtes 108,30 m ²	56 boîtes 67,2 m ²

résultats des tests

* tol. +0 / -0.1
** exemple : 6 lames complètes + 4 1/2 lames

Couche intermédiaire / contreparement	-	Contreplaqué	Latté résineux
Taux d'humidité	-	7 - 10%	
Système de pose	-	Rainure-langnette	
Traitement de surface	-	Huile Naturelle	
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	Huilé	
Compatibilité sol chauffant	-	Eau chaude basse température pose collée en plain (voir conditions)	
Résistance thermique	m ² .K/W	0,095	0,116
Résistance au feu	EN 13 501-1	Dfl-s1	
Marquage CE	EN 14342	CE	
Dégagement de Formaldéhydes (HCOH)	EN 717-1	E1	
Emission de COV	ISO 16 000-9	A	

la pose

DTU 51.11 pose flottante

DTU 51.2 pose collée en plain



parquet.

Informations techniques

Condition de pose :

La pose flottante doit se faire conformément au DTU 51.11 (en vigueur) et la pose collée au DTU 51.2 (en vigueur). Le parquet sera stocké à plat dans le local à parquer, dans leur emballage d'origine au minimum 48 heures avant de débiter la pose. Les paquets ne seront ouverts qu'au moment de la pose. La pose du parquet doit être le dernier travail à exécuter sur un chantier. Le support doit être parfaitement sec, les vitrages doivent être posés, tous les travaux de gros oeuvre et de finition doivent être terminés et secs. La pièce sera parfaitement sèche, fermée, à une température ambiante comprise entre 18 et 20°C et l'humidité de l'air sera maintenue constante entre 40 et 65 %. La pose du parquet doit être réalisée sur un sol présentant un support rigide, résistant à la pression et à la flexion. Ce support doit être: propre, plan, sec et sain.
Retrouvez la fiche conseil de pose de parquet sur www.berryalloc.com.

Chauffage par le sol :

Les planchers chauffants doivent être conçus et installés de façon à ce que la température de surface des «sols finis » (parquet posé) ne puisse pas dépasser 28°C (chauffage basse température). La mise en oeuvre est à suivre selon le DTU 51.2 en pose collée en plain avec une colle sans eau (type colle BerryAlloc MS Polymère / proportions 900 à 1000 gr/m², suivant fiche technique du fabricant). La pose flottante peut affecter l'efficacité du chauffage par le sol (la lame d'air sous le parquet et la sous couche peuvent atténuer les performances du chauffage).
Retrouvez la fiche conseil de la pose sur sol chauffant sur www.berryalloc.com.

Entretien :

Parquets huilés : Le Savon Naturel BerryAlloc, 100 % d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection. L'huile d'entretien BerryAlloc contient des huiles et cires d'origine naturelle, elle a l'agréable et discrète odeur de la cire naturelle. Plus l'entretien avec l'Huile d'Entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.

Ne jamais laver votre parquet à grande eau. Essorez plusieurs fois serpillières, chiffons ou balais éponges.

Retrouvez la fiche d'entretien de votre parquet sur www.berryalloc.com.

Changements naturels du bois :

Le bois est un matériau vivant, qui évolue selon les saisons : il est normal et naturel qu'il se dilate et se rétracte en fonction des conditions de température et d'humidité dans lesquelles il se trouve (par exemple en période de chauffage). Le bois est soumis à des variations de teinte et à la présence de noeuds pour certaines essences : selon leur provenance et leur débit, les lames peuvent révéler des variations de tons plus ou moins importantes, y compris par rapport à l'échantillon de référence. Tous les bois ont tendance à «foncer» ou à «s'éclaircir» par exposition à la lumière, c'est un phénomène naturel.

Rainure-langue parquet

